



Descriere

Ca parte importanta a casei, un acoperis trebuie sa fie elegant, cu un aspect placut si compatibil cu constructia in ansamblul ei, indiferent ca este o cladire veche, o locuinta moderna sau o confortabila casa de vacanta.

Nordic 400 reprezinta produsul premium de la Lindab, pentru acoperisuri cu aspect desavarsit. Profilul inalt de 60 mm asigura rezistenta sporita la incarcari de zapada si vant, iar gama coloristica bogata, ofera libertate deplina de alegere. Tiglele metalice Nordic 400 sunt optimizate pentru streasina contur si suprapuneri invizibile, imbinarile fiind 100% etanse.

Transport si manipulare:

Tiglele metalice Lindab sunt livrate în colete, acoperite cu folie, protejate lateral cu montanți și legate pe suporturi de lemn. Descărcarea coletelor se va face mecanizat cu utilaje speciale pentru ridicare. Distanța între suportii de ridicare va fi de cca 1/3 din lungimea coletului. Coletele vor fi ridicate numai în poziție orizontală, iar descărcarea se va face pe o suprafață plană. Panourile de țiglă metalică Lindab pot fi descărcate și manual. În acest caz se vor lua măsuri speciale de protecție împotriva zgârieturilor și tăierilor accidentale ce pot fi provocate de muchii ascuțite și colțurile panourilor. Se vor folosi întotdeauna mănuși de protecție. Panourile vor fi protejate împotriva lovirii și zgârieturilor accidentale. Pentru menținerea formei, panourile cu lungime mare vor fi ridicate din lateral și vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformări în zonele de ambutisare, acestea afectând montajul.

Depozitare:


Coletele cu țiglă metalică Lindab pot fi depozitate în exterior pentru perioade de până la 2 săptămâni în ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală. Se pot stoca până la 5 colete unul peste celălalt cu condiția ca punctele de coletare și rezemare să fie amplasate unele peste altele. Dacă stocarea se face pentru perioade mai lungi coletele vor fi dispuse în poziție ușor înclinată și vor fi acoperite cu prelată sau folie impermeabilă.



Fisa Tehnica

Tigla metalica Nordic 400

Dimensiuni profil



Caracteristici

Inaltime profil:	60 mm
Latime utila:	1000 mm
Latime bruta:	1095 mm
Lungime minima:	505 mm
Lungime maxima:	6105 mm
Grosimi disponibile:	0.5 mm
Lungime modul:	400 mm
Greutate:	4.65 Kg/m ² brut
Calitatea produsului:	Conform SR EN 14782:2006
Material:	Tabla din otel galvanizata la cald Tip DX51D+Z, S250GD+Z sau S280GD+Z Galvanizare conform SR EN 10346:2015
Acoperire:	Conform SR EN 10169:2022
Tolerante:	Materia prima – SR EN 10143:2006 Produs finit – SR EN 508-1:2021
Garantie:	conform certificat de garantie Lindab



Gama de culori:**Culori cu acoperire finala PE****Culori cu acoperire finala MATT****Culori cu acoperire finala HBPE**

Acoperire	Clasa de coroziune (Rc)	Rezistenta la ultraviolete (Ruv)	
PE	C3	3	decolorare uniforma, pierdere medie a stralucirii
MATT	C3	3	decolorare uniforma, pierdere medie a stralucirii
HBPE	C4	3-4	decolorare minima, pierdere minima a stralucirii

PE = Poliester lucios; MATT = Poliester mat structurat; HBPE = High build poliester

Categoriile de coroziune conform SR EN 10169:2022**C1 – Atmosfera din zona rurala (coroziune foarte scazuta)** – atmosfera specifica zonelor rurale si a oraselor mici, fara contaminare semnificativa cu agenti corozivi, cum ar fi dioxidul de sulf si/sau clorurile.**C2 – Atmosfera din zona urbana (coroziune scazuta)** – atmosfera poluata, specifica zonelor dens populate dar cu activitate industriala nesemnificativa. Este o zona cu concentratii moderate de agenti corozivi cum ar fi dioxidul de sulf si/sau clorurile.**C3 – Atmosfera din zone industriale (coroziune medie)** – atmosfera poluata cu agenti corozivi proveniti din industria locala sau regionala (mai ales dioxid de sulf)**C4 – Atmosfera marina (coroziune mare)** – atmosfera specifica zonelor de coasta.

Zona cu atmosfera marina va fi considerata la o distanta variabila fata de mare functie de topografie si de directia vantului. Zona marina are o concentratie ridicata de vapori de apa sarata (mai ales cloruri).

- o Salinitate scazuta: este specifica zonelor situate la o distanta intre 10 si 20 Km fata de mare
- o Salinitate moderata: este specifica zonelor situate la o distanta intre 3 si 10 Km fata de mare
- o Salinitate ridicata: este specifica zonelor situate la o distanta mai mica de 3 Km fata de mare

Exemple de expuneri pentru diferite categorii de rezistenta la UV conform SR EN 10169:2022

Ruv1 – partea interioara a tiglei metalice

Ruv2 – regiuni localizate la nord de paralela 45⁰⁰ N si la o altitudine de maxim 900 m.Ruv3 – regiuni localizate intre paralela 37⁰⁰ N si paralela 45⁰⁰ N si la o altitudine de maxim 900 m.Ruv4 – regiuni localizate la sud de paralela 37⁰⁰ N si toate regiunile situate la altitudini mai mari de 900 m.

Nota 1. Exemplele de mai sus sunt generale. Intensitatea radiatiilor UV poate varia in functie de conditiile locale si de orele in care soarele straluceste..

Nota 2. Pentru cladirile situate langa mare, langa lacuri mari sau in zone acoperite cu zapada, intensitatea radiatiilor UV este mai mare din cauza reflexiei razelor solare.